

арт. 447373
Эпоксидное покрытие для бетонного
пола на водной основе Топслой
Комплект серый, 2,7 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- подходит для влажного бетона и оснований без гидроизоляции
- готовое покрытие экологически безопасно
- высокая механическая прочность, бензо- и маслостойкость
- без растворителей и запаха
- разбавляется водой

Цвет: серый.

Эпоксидное покрытие для бетонного пола на водной основе представляет собой готовый набор материалов для получения финишной напольной поверхности на бетонных основаниях и высокопрочных цементных ровнителях. Позволяет работать по свежему бетону, основаниям с повышенной влажностью и при капиллярном подсосе влаги. Допускается нанесение на вторые сутки после применения высокопрочного цементного пола «Хардслой». Готовая поверхность обладает беспыльностью, влаго- и химстойкостью, допускает влажную уборку.

Применение: гаражи, автосервисы, автомойки, тех помещения, склады, пищевые предприятия, коттеджи, офисы, квартиры и другие помещения, в том числе с высокой влажностью.

Комплект 2,7 кг рассчитан на 10 кв. м.

Основания: бетон; цементно-песчаное; ЦПС.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход, кг/м2	0,2-0,25
Время жизнеспособности, мин	60
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	> 2
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм	0,15-0,2
Сухой остаток, %	80
Температурные условия при нанесении, С	+5...+30
Температурные условия при эксплуатации, С	0...+40
ТУ	ТУ 20.30.12 - 001 - 51160834 - 2020
Срок хранения, мес	12

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие на водной основе (эпоксидное вяжущее, пигменты, минеральные наполнители, вода, функциональные добавки) — 2,5 кг;
Декоративные флоки — 2 упаковки по 100 г;
Венчик-насадка — 1 шт.;
Перчатки — 1 пара;
Инструкция по нанесению — 1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Покрытие наносится на подготовленные основания: свежий и старый бетон, цементные полы, стяжки и ровнители, деревянные и металлические полы, керамическую плитку и асфальтированные поверхности. Цементное молочко обязательно удалить. На свежий бетон и наливной цементный пол PERFEKTA «Хардслой» допускается нанесение со вторых суток при остаточной влажности основания менее 6% по массе.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением удалить непрочные частицы, загрязнения, открытую воду, масляные пятна, остатки старых покрытий, шпатлевок и мастик. Трещины, выбоины и другие дефекты устранить ремонтными или выравнивающими составами PERFEKTA. Работы выполнять при температуре воздуха и основания от +5 до +30 °С. Исключить перепады температуры по поверхности: они могут вызвать дефекты финишного покрытия.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА

Компонент «А» перемешать в своей таре, добавить компонент «В» и перемешивать 3 минуты. Перелить в чистую тару и перемешивать еще 2 минуты. При необходимости добавить до 10–15% чистой воды. При использовании нескольких комплектов предварительно смешать все компоненты «А» в общей чистой емкости, разделить на порции по 2,1 кг и в каждую отдельно добавить компонент «В». Это обеспечит равномерность цвета покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Состав равномерно выливать на подготовленное основание полосами шириной 50–80 мм и раскатывать валиком вдоль–поперёк–вдоль до получения однородного тонкого слоя без потёков. Рекомендуется использовать малярный лоток. Подготовку и нанесение состава вести непрерывно. Декоративные флоки равномерно распределить сразу после нанесения. Время высыхания — 12 часов при +20 °С.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после работы промыть инструмент большим количеством воды. Отвержденный материал удаляется только механически. Не допускать попадания материала в глаза и органы дыхания. При попадании следует немедленно промыть пораженный участок проточной водой и обратиться к врачу.

СОСТАВ

Материал представляет собой двухкомпонентную эпоксидную водоразбавляемую краску, изготовленную на основе низковязкой эпоксидной смолы на бисфенолах А/Ф, водоразбавляемом циклоалифатическом полиамине с пигментами, наполнителями и функциональными добавками. В затвердевшем состоянии материал экологически безопасен и не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в заводской, ненарушенной упаковке при температуре от +5°C до 25°C. Срок годности материала без изменения его свойств составляет 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке).

ВНИМАНИЕ!

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60%. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СП 71.13330.2017.

Перед применением изучите актуальную техническую документацию на сайте