

арт. 447403
Краска полиуретановая для бетона
Топслой Краска, 3 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- готовое покрытие экологически безопасно
- высокая укрывистость, быстрое отверждение
- устойчивость к резкой смене температуры
- бензо- и маслостойкость
- простота в работе
- срок службы до 15 лет

Цвет: серый.

Готовая к применению полиуретановая износостойкая эмаль для полов и стен. Высокая стойкость к истиранию, простота в работе, стойкость к ГСМ и прочим растворителям, простота уборки делают «Топслой Краску» идеальным финишным покрытием для гаражей, моек, СТО, технических помещений, лестниц, пандусов и др.

Готовая поверхность обладает беспыльностью, влаго- и химстойкостью, допускает влажную уборку.

Возможно применение в крытых неотапливаемых помещениях при широком диапазоне температур. Содержит органические растворители.

Основания: бетон; цементно-песчаное; ЦПС.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морозостойкость при транспортировке и хранении, циклы	100
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа, не менее	> 2
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм	0,25
Сухой остаток, %	90
Температурные условия при нанесении, С	0...+30
Температурные условия при эксплуатации, С	-20 +40
Срок хранения, мес	12

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

«Топслой Краска» наносится на основания следующих видов: бетон, цементный пол и цементная стяжка, деревянные и металлические полы, керамическая плитка, асфальтированные поверхности. Свежее бетонное основание выдерживается не менее 4-х недель для достижения влажности на уровне 4%. Для пористых, слабых и загрязнённых

оснований настоятельно рекомендуется предварительная обработка материалом «Топслоя Лак».

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

С поверхности основания перед нанесением следует удалить непрочные держащиеся частицы и загрязнения и открытую воду, включая цементное молочко, масляные пятна, остатки старых покрытий (шпатлевок и мастики и т.д.). В противном случае, адгезия к поверхности будет ухудшена. Трещины, выбоины и другие неровности и дефекты основания можно устранить с помощью соответствующих ремонтных и выравнивающих составов ТМ PERFEKTA. В момент производства работ температура воздуха и основания должна находиться в пределах от 0°C до +30°C. Следует учесть, что температура воздуха в помещении и температура основания могут различаться. Необходимо исключить перепады температуры на всей поверхности черного основания - в противном случае высок риск формирования дефектов финишной поверхности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Краска готова к нанесению, однако непосредственно перед началом работ следует перемешать материал в таре. Необходимо уделить особое внимание тщательному перемешиванию состава на дне тары и возле стенок. Время перемешивания - 3 минуты, после чего краска готова к нанесению. Допускается хранение неиспользованных остатков краски в таре. Тару необходимо обтянуть пленкой и плотно закрыть крышкой.

НАНЕСЕНИЕ

Следует позаботиться о равномерном и непрерывном нанесении состава. Состав выливается на основание полосами, шириной от 100 до 150 мм, раскатывается валиком до получения однородного тонкого слоя. В труднодоступных участках допускается наносить состав кистью.

ВНИМАНИЕ! После предварительной обработки поверхности лаком-пропиткой «Топслоя Краску» необходимо наносить не ранее, чем через 5 часов. **НАНОСИТЬ ТОЛЬКО ТОНКИМ СЛОЕМ!** При необходимости повторного нанесения второй слой краски наносится через 4-36 часов после первого слоя.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

После завершения работ, не отвержденную краску удаляют органическим растворителем (Сольвент, Ксилол, 646 и т.п.). Отвержденный материал удаляется только механическим способом.

СОСТАВ

Материал представляет собой однокомпонентную краску, содержащую органические растворители, изготовленную на основе ароматического полиуретанового предполимера с пигментами, наполнителями и функциональными добавками. В затвердевшем состоянии материал экологически безопасен и не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения на все время проведения работ. Недопустимо попадание материала на кожу и в глаза. При попадании следует немедленно промыть пораженный участок проточной водой и обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в заводской, ненарушенной упаковке при температуре не ниже -20°C и не выше +40°C. Срок годности материала без изменения его свойств - 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке).

ВНИМАНИЕ! Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60 %. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП. Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте

