



CarbonWrap® Resin WS+

Эпоксидное двухкомпонентное связующее для пропитки систем внешнего армирования CarbonWrap®

Описание	<ul style="list-style-type: none"> Двухкомпонентный эпоксидный состав, компонент «А» которого представляет собой тиксотропную смесь эпоксидных смол, активных разбавителей, наполнителей, пигментов и целевых добавок. Компонент «В» является полиаминным отвердителем, содержащим наполнитель и добавки 			
Область применения	<ul style="list-style-type: none"> для устройства системы внешнего армирования CarbonWrap® на влажные поверхности (бетонные/железобетонные, каменные, металлические) для пропитки углеродных лент и тканей в качестве грунтовочной смолы для системы, укладываемой «мокрым» методом для углеродных лент и тканей с поверхностной плотностью не более 300 г/м² 			
Достоинства	<ul style="list-style-type: none"> применяется для устройства СВА на влажных поверхностях и под водой стойкость к маслам состав с улучшенными механическими характеристиками Простота применения и смешения – соотношение 2:1 по объему и массе Разработано специально для системы внешнего армирования CarbonWrap® Высокие физико-механические характеристики Высокая адгезия к различным влажным поверхностям: бетонным, каменным, стальным Удобно для пропитки лент и тканей вручную Не требует отдельных грунтовочных составов Не содержит растворителей 			
ТУ	2257-049-38276489-2017			
Технические характеристики	Внешний вид компонентов	Однородная тиксотропная система - паста		
	Цвет материала	Компонент А – белый; Компонент В – серый		
	Динамическая вязкость по Брукфильду (RVT), N=6, Па*с, на момент выпуска, при (25 ±0,5) °С - при 50 об/мин	Компонент А	Компонент В	
		10-30	7-20	
	Плотность смеси компонентов А+В при температуре (20±2)°С, г/см ³ , не более	1,65		
	Время жизнеспособности при температуре (20±2)°С, мин, не менее	40		
	Прочность сцепления (адгезия), МПа, не менее	2,5 (разрыв по бетону В30)		
Прочность при сдвиге образцов клея (7 суток при 23°С), МПа, не менее	12			
Упаковка	Компонент А: ведра по 10 кг Компонент Б: ведра по 5 кг			
Хранение	<ul style="list-style-type: none"> Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления Эпоксидное связующее хранят в ненарушенной заводской упаковке в складских помещениях при температуре не ниже плюс 5°С и не выше плюс 30°С. 			



CARBONWRAP

	<ul style="list-style-type: none">• Эпоксидное связующее транспортируют в ненарушенной заводской упаковке при температуре не ниже плюс 5°C и не выше плюс 30°C.• При хранении и транспортировке не допускается установка поддонов с компонентами друг на друга.				
Указания по применению	<p>В соответствии с СТО №38276489.001-2017, СТО №38276489.002-2017, СТО №38276489.003-2017 и ТУ 2257-049-38276489-2017</p> <p>Применяется только на влажных поверхностях</p> <p>Примечание: в процессе отверждения возможно образование пузырьков на поверхности; необходимо провести дополнительные мероприятия по их удалению (при отсутствии операции присыпки песком)</p>				
Смешение	<p>Пропорция смешения А:В = 2:1 (по весу)</p> <p>Тщательно перемешивают компоненты А и В низкооборотной мешалкой (300-400 об/мин) с насадкой для смешивания в течение 5-ти минут, обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок. Смесь должна приобрести однородный светло-серый цвет. Затем перемешивать в течение 1 минуты на более низкой скорости (для того, чтобы уменьшить вовлечение воздуха).</p> <p>Материал рекомендуется наносить валиком, шпателем или кистью.</p>				
Условия нанесения	<table><tr><td>температура воздуха, °С</td><td>5-35</td></tr><tr><td>относительная влажность, %, не более</td><td>80</td></tr></table>	температура воздуха, °С	5-35	относительная влажность, %, не более	80
температура воздуха, °С	5-35				
относительная влажность, %, не более	80				
Жизнеспособность (100г смеси, толщина 40мм)	<table><tr><td>при температуре 25°C</td><td>40 мин</td></tr></table>	при температуре 25°C	40 мин		
при температуре 25°C	40 мин				
Время полного отверждения	<table><tr><td>при температуре 20°C</td><td>7 суток</td></tr></table>	при температуре 20°C	7 суток		
при температуре 20°C	7 суток				
Охрана окружающей среды	<p>В жидкой фазе компоненты А и В в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвержденный материал может утилизироваться как строительный мусор</p>				
Требования безопасности	<ul style="list-style-type: none">• Готовый адгезив может вызывать раздражение кожи рук и ожоги. Перед началом работы следует обрабатывать руки и открытые участки кожи защитным кремом. Обязательно следует использовать спецодежду, а также резиновые перчатки и защитные очки. При попадании в глаза и на слизистые оболочки следует тщательно промыть теплой водой и незамедлительно обратиться к врачу.• Обучение и инструктаж по безопасности труда должен носить непрерывный многоуровневый характер и проводится на строительных площадках по ГОСТ 12.0.004-90				