

# Марефоам

**Шнур круглого сечения из вспененного полиэтилена с закрытыми порами, применяется для коррекции глубины швов и как вспомогательный материал для герметиков.**



## НАЗНАЧЕНИЕ

**Марефоам** может использоваться для вертикальных и горизонтальных швов внутри и снаружи помещений.

**Марефоам** позволяет корректировать глубину швов промышленных полов, облицованных плиткой или натуральным камнем, перед заполнением швов соответствующим герметиком. Также **Марефоам** может использоваться для коррекции глубины швов между сборными панелями, косяками и несущими конструкциями.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Марефоам** состоит из вспененного полиэтилена с закрытыми порами. Не абсорбирует воду и сохраняет свои характеристики со временем.

**Марефоам** обладает высокой эластичностью и является отличным вспомогательным материалом перед заполнением швов герметиком.

Антайдгезионная поверхность

**Марефоам** обеспечивает хорошую текучесть герметика.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Всегда используйте шнур с большим диаметром, чем ширина

заполняемого шва.

Например, для шва шириной от 12 до 13 мм используйте **Марефоам** диаметром 15 мм.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания

Перед укладкой **Марефоам** в шов убедитесь, что внутренняя поверхность шва чистая и обеспыленная. Рекомендуется использовать промышленный пылесос.

Слегка нажимая на шнур, укладывайте **Марефоам** в шов до нужной глубины. Оптимальный результат достигается, если диаметр **Марефоам** больше диаметра шва. Затем шов необходимо заполнить герметиком производства **МАПЕИ**.

**Прим.:** Размеры шва (ширина и глубина) должны определяться с учётом движения покрытия, модуля эластичности герметика и особенностей укладки шнура.

## УПАКОВКА

**Марефоам** поставляется в следующих размерах :

Ø 6 мм коробки: длина 2500 м;

Ø 10 мм коробки: длина 550 м;

Ø 15 мм коробки: длина 550 м;

Ø 20 мм коробки: длина 350 м;

Ø 25 мм коробки: длина 200 м;

Ø 30 мм коробки: длина 160 м.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта.

Компания **МАПЕИ** даёт гарантию на то, что качество её продукта является неизменным.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Цвет:	серый
Плотность (кг/м <sup>3</sup> ):	40
Класс опасности согласно ЕС 1999/45:	отсутствует. Перед использованием прочтите Инструкцию по технике безопасности, информацию на упаковке материала и Техническую карту продукта.
Стойкость к продольному растяжению (Н/мм <sup>2</sup> ):	40
Стойкость к поперечному растяжению (Н/мм <sup>2</sup> ):	31
Продольное удлинение (%):	15
Эластичность (%):	10
Стойкость к растворителям:	хорошая
Стойкость к деформации:	отличная
Размерная стойкость:	отличная
Температура эксплуатации:	от -40°C до +80°C
Водопоглощение:	отсутствует