

MasterSeal® 934

Гидроизоляционная лента для применения с мембраной MasterSeal 754

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MasterSeal® 934 представляет собой клейкую ленту с покрытием из бутилового каучука. Лента из бутилового каучука с отрывной подкладкой для быстрого снятия.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterSeal® 934 — самоклеящаяся лента для установки гидроизоляционной мембраны MasterSeal® 754 при нахлестах и на поврежденных участках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	Лента из бутилового каучука с отрывной подкладкой для быстрого снятия.	
Состав материала	Основа: Полипропиленовая пленка Покрытие: Самоклеящийся бутиловый каучук, высокоэластичный, устойчивый к старению Защита: Отклеиваемая пленка	
Применение	Скрепление краев в комбинации с мембраной MasterSeal 754	
Цвет	Серый	
Общая ширина	200 мм	
Общая толщина	0,9 мм (без отклеиваемой пленки)	
Вес материала	1130 г/м ² (с пленкой)	
Предельная температура мин./макс.	-30 °C/+60 °C	
Длина рулона	20 метров (возможна большая длина по запросу)	
Физические свойства	DIN	Значение
Давление разрыва: макс.	Внутренний	2,4 бар
Нагрузка на разрыв, продольная	DIN EN ISO 527-3	145 Н/ 15 мм
Нагрузка на разрыв, поперечная	DIN EN ISO 527-3	146 Н/ 15 мм
Удлинение на разрыв, продольно	DIN EN ISO 527-3	1740%
Удлинение на разрыв, поперечно	DIN EN ISO 527-3	1773%
Поглощаемая мощность при поперечном растяжении на 25%	DIN EN ISO 527-3	2,81 Н/мм
Поглощаемая мощность при поперечном растяжении на 50%	DIN EN ISO 527-3	2,84 Н/мм
Проверка на отклеивание на нейтральном ПВХ-носителе	Внутренний	>13 Н/ 20 мм
Химические свойства		Устойчивость к широкому спектру жидких химикатов
Сертифицирован согласно DIN EN ISO 9001: 2008		

MasterSeal® 934

Гидроизоляционная лента для применения с мембраной MasterSeal 754

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает быстрое нанесение на концах слоя мембраны.
- Применяется на поврежденных участках мембраны.
- Идеальна для работы с мембраной MasterSeal® 754.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

При установке мембраны MasterSeal® 754, MasterSeal® 934 применяется по краям, на конечные точки или на поврежденные участки. Защитную пленку необходимо снять. MasterSeal® 754 соединяется с самоклеящейся поверхностью MasterSeal® 934.

ПОКРЫТИЕ

Требования к нанесению могут варьироваться в зависимости от общего расхода в ходе проекта.

УПАКОВКА

Толщина (мм)	0,9
Длина (м)	20
Общая ширина (мм)	200

ХРАНЕНИЕ

MasterSeal® 934 может храниться в закрытой оригинальной упаковке в течение 12 месяцев с даты производства, при условии отсутствия повреждений, в сухих условиях и при температуре от +5 °C до +30 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

При нанесении необходимо использовать защитную одежду, защитные перчатки, очки и маски, в соответствии с правилами охраны труда и здоровья работников. Продукты питания, напитки и сигареты не должны находиться на участке нанесения. Хранить вне доступа детей. Подробную информацию см. в паспорте безопасности вещества.

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

Представленная в настоящем документе техническая информация соответствует актуальному на момент составления уровню научных и практических знаний. ТОО «БАСФ Центральная Азия» несет ответственность только за качество продукта. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала. Для получения дополнительной информации следует обращаться к специалистам ТОО «БАСФ Центральная Азия». Настоящий технический документ действителен только до вступления в силу нового и заменяет собой предыдущие.

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.